



PITTSBURGH
PAINTS

SPEEDPRO®

14-110

Architektūriniai dažai SPEEDPRO® matinis lateksas vidaus sienoms ir luboms

Bendras tipas

Spalvinimas ir pagrindinė informacija

Vinilas akrilas lateksas

Bendras aprašymas

Mūsų aukštos kokybės dažai yra sukurti naudojimui komercinėje rinkoje, kur reikalingas greitas dažymas ir aukšta kokybė. SPEEDPRO® vidaus lubų ir sienų dažai suformuoja ant dažomų paviršių matinę plėvelę. Rekomenduojame dažyti ant tinkamai paruoštų ir gruntuotų ar prieš tai dažytų gipso kartono, glaisto, tinko, tapetų (be metalinių detalių), medžio ar metalo paviršių.

Rekomenduojamas naudojimas

Gruntuotas metalas
Tapetai (be metalinių detalių)
Medžio apdaila
Tinkas
Gipso kartonas
Sienos

Privalumai

Geras dengimas
Geros lietimų ypatybės
Matinė plėvelė
Paprasta dažyti
Valymas muilu ir vandeniu

Naudojimo instrukcija

Prieš naudojimą gerai išmaišyti, rekomenduojama retkarčiais pamaišyti dažant. Kai naudojamos kelios tos pačios spalvos dažų skardinės, jas išmaišyti kartu (dėžėje). Prieš naudojant perskaityti informaciją etiketėse ir MSD (medžiagos saugumo duomenis), kuriuos galite rasti mūsų tinklalapyje ar susisiekius su UAB „Valkor Enterprises“ darbuotojais.

Leistina temperatūra dažymo metu:

Produkto 10-32 °C

Aplinkos 10-38 °C

Paviršiaus 10-38 °C

(PPGAF neatsako, jei neteisingas šiame duomenų lape pateiktos informacijos supratimas, interpretavimas ar panaudojimas atneša žalą bei nuostolius).

Naudokite PITTSBURGH® pigmentus, kad išgautumėt daugybę šviesių spalvų. Yra ir jau paruoštų spalvų, Spalvinimo instrukcijas rasite THE VOICE OF COLLOR® elektroniniame CD arba formulių knygoje. 14-110 Komercinė balta ir geras dengimas.

Produkto duomenys

Blizgesys: matinis 0-5(60 ir 85° blizgumo matuoklio)

VOC : 38,40 g/l

SDS: nuo 23 iki 28 µm

Dengia: 37-46 m² / 3,78l.

Kietųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 28 % ± 2%

Kietųjų dalelių kiekis pagal svorį: 47 % ± 2%

Klumpumas: nuo 95 iki 105 KU

Svoris (galono): 5,2 kg ± 91g

Valymas: muilas ir vanduo

Džiūvimo laikas:

Nelimpa 30 – 60 min

Galima perdažyti 4val.

Pilna polimerizacija 30 dienų

Pliūpsnio taškas: virš 93°C

Naudojimo apribojimai

Dažyti, kai oro, paviršiaus ir produkto temperatūra yra virš 10°C. Saugoti nuo užšalimo. Nerekomenduojama naudoti grindims.

14-110

Bendras paviršiaus paruošimas

Dažomas paviršius privalo būti švarus, sausas, lygus, nepadengtas purvu, riebalais, dūlėjančiais, trupančiais dažais ar kitais paviršiaus nešvarumais. Visi nelygumai ir įtrūkimai turi būti užtaisyti naudojant aukštos kokybės glaistą ir po to gerai išdžiūti. Užtaisyti plotai turi būti nušveisti ir lokaliai nugruntuoti. Slidūs ir blizgūs paviršiai (dėl ankstesnio dažymo) turi būti pašiaušti iki reikiamo lygio. Šviežias medis, tinkas, gipsas, mūras, metalas, užtaisyti, poringi, aktyti paviršiai turi būti nugruntuoti tinkamu gruntu.

NAUJAS MEDIS: naujas medis turėtų būti lygiai nušveistas ir švariai nuvalytas. Visos šakelės, gumbai, sakingos vietos prieš dažant turėtų būti impregnuotos. Visas varžtų ir vinių galvutes reiktų įleisti. Paviršių lygiai užglaistyti, tada nugruntuoti.

NAUJAS TINKAS: šviežias tinkas, šiurkščios dangos, plėvelinės dangos ir kiti šarminiai paviršiai turėtų stingti bent 30 dienų iki gruntavimo šarmams atspariu gruntu.

BETONINIAI BLOKAI, ŠLAKUOTI BLOKAI, VERTIKALŪS MŪRINIAI: šviežias betonas prieš gruntavimą turėtų stengti mažiausiai 30 dienų, o dar geriau 90 dienų. Paviršiai, padengti vandeniu skiedžiamais kreidos ar kalkių pagrindo dažais, reikalauja ypatingo paruošimo. Siekiant geriausių rezultatų tokios dangos turėtų būti pilnai pašalintos

METALAS: visos rūdys ir kiti paviršiaus teršalai turi būti pašalinti nuo juodojo metalo, aliuminio, vario, žalvario ir galvanizuoto plieno. Švariai nuvalykite nuo paviršiaus bet kokias dulkes.

GALVANIZUOTAS PLIENAS: reiktų būti atsargiems dažant galvanizuoto metalo paviršiams, nes juos gaminant galėjo būti naudotas stabilizatorius, kuris yra naudojamas norint apsaugoti nuo baltųjų rūdžių atsiradimo sandėliavimo ir transportavimo metu. Tokie stabilizatoriai turi būti pašalinti smėliasraute ar cheminėmis medžiagomis.

VANDENYJE TIRPIOS DĖMĖS: prieš dažydami dėmėtus paviršius, naudokite SEAL-GRIP® gruntą, 17-921 arba 17-956, kad dėmės nepersigertų į viršutinį sluoksnį.

Rekomenduojami gruntai

Aliuminis 6-204, 90-712
 Žalvaris 6-204, 90-712
 Betoniniai mūro vienetai 6-7, 6-12
 mūras (blokų užpildai)
 Betonas, mūras 6-603, 6-808
 (gruntai, impregnatai)
 Varis 6-204, 90-712
 Juodasis metalas 6-208, 90-712
 Galvanizuotas plienas 6-209, 90-712
 Gipso plokštės 6-2, 17-21, 5-2
 Tinkas 6-603
 Medis 6-855, 6-6, 17-21

Dažymo informacija

Rekomenduojamas plėvelės storis:

Šlapios plėvelės storis: nuo 81,2 iki 101,6(mikronai)
 Sausos plėvelės storis: nuo 22,8 iki 27,9 (mikronai)

Dažymo įranga:

Rekomenduojame dažyti aukštos kokybės teptuku, voleliu, dažymo padeliu ar purškimo įrankiu

Beoris purkštuvas: Įrankis išėjime palaikantis pastovų 2000 psi slėgį, be bangos, kai purškama per 0,015“ - 0,021“ išėjimo galvutę.

Teptukas: rekomenduojamas poliesterio / nailono teptukas.

Įpakavimas: 1 galonas (3,78l)
 5 galonai (18,9l)

Ne visi produktai galimi įvairiose pakuotėse



UAB VALKOR ENTERPRISES, LIETUVA

Vilnius, Verkių g. 44. Tel /faks. 8 (5) 2774827,

Kaunas, Jonavos g. 260. Tel/faks. 8 (37) 332015,

Klaipėda, Skinijos g. 3. Tel/faks. 8 (46) 344493,

e-paštas: info@valkor.lt ; Interneto svetainė: www.valkor.lt