Architektūriniai dažai **Blizgus alkidinis emalis vidaus ir lauko darbams**

Bendras tipas

Uretanu modifikuota alkidinė derva

Bendras aprašymas

Mūsų aukščiausios kokybės alkidiniai dažai sukurti patenkinti gyvenamosioms bei komercinėms patalpoms keliamus reikalavimus. Alkidinė struktūra formuoja tvirtą, elastingą, labai atsparią mechaniniam poveikiui dangą.
Rekomenduojama naudoti tinkamai paruoštiems vidiniams ir išoriniams medienos, gruntuoto metalo ir išlaikyto mūro paviršiams.

Rekomenduojamas naudojimas

Grindys, laiptai, sienos
Terasos
Padargai, įrankiai
Deniai
Gruntuotas metalas
Nauja ar jau dažyta mediena
Sodo baldai

Spalvinimas ir pagrindinė informacija

Naudokite PITTSBURGH® Paints pigmentus ir tris spalvinimo bazes, kad išgautumėt tūkstančius spalvų. Spalvinimo instrukcijas rasite THE VOICE OF COLLOR® elektroniniame CD arba formulių knygoje.

3-110	Balti ir bazė pastelinėms spalvoms.
3-150	„Midtone“ tonavimo bazė
3-200	„Deeptone“ tonavimo bazė

Produkto duomenys

Blizgesys: blizgūs 75-100 (60º blizgumo matuokliu)
VOC* : 370 g/l
SDS: nuo 43,2 iki 53,3 µm
Dengia: 37 - 46 m^2/3,78l.
Pastaba: Neįskaitant medžiagos praradimų priklausomai nuo dengimo būdo, paviršiaus poringumo ar maišymo
Kietųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 52 % ± 2 %
Kietųjų dalelių kiekis pagal svorį: 65,4 % ± 2 %
Klampumas: nuo 70 iki 80 KU
Svoris (galono): 4 kg ± 91g
Valymas*: dažų skiedikliu 21-263
*Duomenys paskaičiuoti produktui 3-110.

Džiūvimo laikas:

Galima liesti:	5val.
Nelimpa:	8val.
Galima perdažyti:	24val.
Pilna polimerizacija:	72val.

(Šis džiūvimo laikas 25ºC, santykinis oro drėgnumas 50%).

Pliūpsnio taškas: virš 43ºC

Privalumai

Tvirta, ilgaamžė alkidinė danga
Puikus sukibimas
Puikus atsparumas mechaniniam poveikiui
Lygus, blizgantis paviršius
Plaunama danga
Pasirinkimas iš daugiau nei 1800 spalvų THE VOICE OF COLLOR® kolekcijos.

Naudojimo apribojimai

Dažyti, kai oro, paviršiaus ir produkto temperatūra yra virš 10ºC ir mažiausiai 3ºC iki rasos taško. Nedažykite vėlai vakare, kai didelė drėgmės kondensacijos tikimybė, arba kai laukiama lietaus.
DĖMESIO: kai kurie šiuo produktu nudažyti paviršiai būdami šlapi gali tapti slidūs. Nenaudokite nuolat drėgnų paviršių dažymui. Nerekomenduojama garažų grindų dažymui.

Naudojimo instrukcija

Prieš naudojimą ir jo metu kruopščiai permaišykite produktą. Naudojant kelis indus, prieš dažymą sumaišykite juos tarpusavyje. Perskaitykite visus aprašymus, etiketes, saugos lapus. Informacijos galite rasti mūsų tinklapyje ar susisiekus su UAB „Valkor Enterprises“ darbuotojais.

Leistina temperatūra dažymo metu:	Produkto	10-32 ºC
	Aplinkos	10-38 ºC
	Paviršiaus	10-38 ºC

(PPGAF neatsako, jei neteisingas šiame duomenų lape pateiktos informacijos supratimas, interpretavimas ar panaudojimas atneša žalą bei nuostolius

Architektūriniai dažai **Blizgus alkidinis emalis vidaus ir lauko darbams**

Bendras paviršiaus paruošimas

Dažomas paviršius privalo būti švarus, sausas, lygus, nepadengtas purvu, riebalais, dūlėjančiais, trupančiais dažais, šveistų dažų dulkėmis ar kitais paviršiaus nešvarumais. Užtaisykite vinių paliktas skyles, plyšius ir atviras siūles. Šviežias medis, metalas, poringi, akyti paviršiai turi būti nugruntuoti tinkamu gruntu. Visi nelygumai ir įtrūkimai turi būti užtaisyti naudojant aukštos kokybės glaistą ir po to gerai išdžiūti. Užtaisyti plotai turi būti nušveisti ir lokaliai nugruntuoti. Blizgūs, šiurkštūs, taisyti paviršiai turi būti nušlifuoti iki reikiamo lygio. Nuo išorės paviršių trukdančius pelėsius pašalinti naudojant MILDEW CHECK ploviklį

NAUJAS MEDIS: naujas medis turėtų būti lygiai nušveistas ir švariai nuvalytas. Visos šakelės, gumbai, sakingos vietos prieš dažant turėtų būti impregnuotos. Visas varžtų ir vinių galvutes reiktų įleisti. Paviršių lygiai užglaistyti, tada nugruntuoti.

DAŽYTAS MEDIS: visos kreidinės, kalkinės dangos turi būti pašalintos, o paviršius kruopščiai nuplautas. Atšokusius, besilupančius, byrančius dažus nuskusti arba pašalinti abrazyvu. Nepadengtus medinius paviršius nugruntuoti.

ŠVIEŽIO BETONO GRINDYS: šviežios betoninės grindys turi bręsti 3-6 mėnesius iki dažymo. Jei tai neįmanoma, rekomenduojame nedažytas, naujas betonines grindis ėsdinti druskos rūgštimi. Kai ėsdintas paviršius išdžius (drėgnumas mažiau 15%), dulkes nušluokite arba nusiurbkite. Kai kurie betoniniai paviršiai gali turėti paviršių kietinančių priedų, juos reiktų pašalinti mechaniniu būdu. Atidžiai nusiurbkite dulkes ir smulkias dalelytes.

DAŽYTOS BETONO GRINDYS: dažytas ir naudotas betonas turi būtu nuvalytas ir nuriebintas. Paviršių šveisti ir plauti vandeniu, kol nesivels. Šlifuojant pašalinti blizgesį. Leiskite grindims pilnai išdžiūti. Pašalinkite sutrūkinėjusius, senus dažus.

ĖSDINIMAS RŪGŠTIMI: reikia suvokti, kad stipri cheminė reakcija tarp cemento ir druskos rūgšties sukelia smarkų pūslėjimąsi. DĖMESIO: druskos rūgštis yra vandeninis 37% vandenilio chlorido tirpalas, pavojingas sąlytyje su oda ir akimis, todėl laikykitės gamintojo pateiktų saugumo instrukcijų.

METALAS: nuo juodųjų metalų, aliuminio, vario, žalvario, galvanizuoto plieno paviršių pašalinti rūdis, kitus paviršiaus nešvarumus. Švariai nuvalykite nuo paviršiaus bet kokias dulkes.

GALVANIZUOTAS PLIENAS: reiktų būti atsargiems dažant galvanizuoto metalo paviršiams, nes juos gaminant galėjo būti naudotas stabilizatorius, kuris yra naudojamas norint apsisaugoti nuo baltųjų rūdžių atsiradimo sandėliavimo ir transportavimo metu. Tokie stabilizatoriai turi būti pašalinti abrazyvu, smėliasraute ar cheminėmis medžiagomis.

Rekomenduojami gruntai

Medis vidaus	6-855,6-6,17-21
Aliuminis	6-204,90-712
Juodasis metalas	6-208,6-212, 90-712
Galvanizuotas plienas	6-209,90-712
Medis išorės	1-70,77-109, 17-21
Betoninės grindys	gruntuoti nereikia

Dažymo informacija

Rekomenduojama dengimo norma:
Šlapios plėvelės storis: nuo 81,3 iki 101,6 mikrono
Sausos plėvelės storis: nuo 43,2 iki 53,3 mikrono
Dažymo įranga: dažykite aukštos kokybės teptuku, voleliu, dažymo padeliu ar purškimo įrankiu. Dažyti 2 sluoksniais.
Beoris purkštuvas: Įrankis išėjime palaikantis pastovų 2000 psi slėgį, be bangos, kai purškiama per 0,015“ - 0,021“ išėjimo galvutę.
Volelis: 3/16“-3/8“ plauko volelis
Teptukas: kokybiškas natūralaus plauko teptukas.
Skiedimas: neskiesti
Įpakavimas:1galonas (3,78l), 5galonai (18,9), kvorta (946ml) Ne visi produktai galimi įvairiose pakuotėse

UAB VALKOR ENTERPRISES, LIETUVA
Vilnius, Verkių g. 44. Tel /faks. 8 (5) 2774827, e-paštas: valkor@takas.lt
Kaunas, Jonavos g. 260. Tel/faks. 8 (37) 332015, e-paštas: valkor3@takas.lt
Klaipėda, Skinijos g. 3. Tel/faks. 8 (46) 344493, e-paštas: valkor4@takas.lt
Interneto svetainė: www.pittsburghpaints.com