

Architektūriniai dažai

**SUN-PROOF® matinis 100% akriliniai dažai lauko
darbams****Bendras tipas**

100 % Akrilo lateksas

Bendras aprašymas

Šie aukščiausios kokybės 100% akriliniai dažai yra sukurti patenkinti komercinės rinkos ir gyventojų reikalavimus. SUN-PROOF® pusiau blizgūs akriliniai dažai išoriniams paviršiams dėl 100% akrilinės sudėties yra ypač ilgaamžiai ir atsparūs. Dažų plėvelė atspari pelėsiui. Puikus sukibimas su blizgiais ir kreidiniais paviršiais. Efektyvus dažymas esant 2°C. Rekomenduojame naudoti tinkamai paruoštiems išoriniams medžio, aliuminio paviršiams, vinilo apdailai, gruntuotam metalui, išsistovėjusiam mūriui bei tinkui.

Rekomenduojamas naudojimas

Plytos	Tinkas	Cetris
Betonas	Medis	Mineritas
Gipso kartonas		Glaistyti paviršiai

Privalumai

Puikus sukibimas
Atsparumas šarmams
Puikiai impregnuoja
Blokuoja daugumą dėmių
Valymas muilu ir vandeniu
Puikus paviršiaus sutvirtinimas
Lengvai dažomi
Greitas džiūvimas

Naudojimo instrukcija

Prieš naudojimą gerai išmaišyti ir retkarčiais pamaišyti dažant rankiniu būdu. Jei bus naudojama daugiau nei viena skardinė tos pačios spalvos dažų, rekomenduojama išmaišyti jas kartu. Prieš naudojant perskaityti informaciją etiketėse ir MSD (medžiagos saugumo duomenis), kuriuos galite rasti mūsų tinklalapyje ar susisiekius su UAB „Valkor Enterprises“ darbuotojais.

Leistina temperatūra dažymo metu:

Produkto	10-32 °C
Aplinkos	2-38 °C
Paviršiaus	2-38 °C

Spalvinimas ir pagrindinė informacija

Su Pittsburgh® Paints pigmentais išgausite šimtus spalvų. Yra ir paruoštų spalvų. Spalvinimo instrukcijas rasite THE VOICE OF COLLOR® elektroniniame CD ir formulyne.

78-p.blizgantys; 76-p.matiniai. 72-matiniai

Produkto duomenys

Blizgesys: pusiau blizgūs (60° blizgumo matuokliu)

VOC : 85,40 g/l

SDS: nuo 28 iki 33 µm

Dengia: 37-46 m²/3,78l.

Pastaba: Neįskaitant medžiagos praradimų priklausomai nuo dengimo būdo, paviršiaus poringumo ar maišymo

Kietųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 32,8 % ± 2%

Kietųjų dalelių kiekis pagal svorį: 46,4 % ± 2%

Klumpumas: nuo 85 iki 95 KU

Svoris (galono): 4,7 kg ± 91g

Valymas: muilas ir vanduo

Duomenys paskaičiuoti pagal produktą 78-45.

Džiūvimo laikas: Galima liesti: 30 min

Nelimpa: 1 val.

Galima perdažyti: 4 val.

Pilna polimerizacija: 30 dienų

(džiūvimo laikas esant 25°C temperatūrai, kai santykinis oro drėgnumas 50%).

Pliūpsnio taškas: virš 93°C

Naudojimo apribojimai

Dažyti, kai oro ir paviršiaus temperatūra yra virš 2°C ir nenukris žemiau 2°C dar 24 val. Venkite dažyti vakare, kai tikimasi rasos ar drėgmės kondensacijos, bei kai laukiama kritulių. Saugoti nuo užšalimo. Nerekomenduojame naudoti laiptų, grindų dažymui. Dėl galimo plėvelės susiraukšlėjimo esant aukštesnei temperatūrai, nedažykite vinilo apdailos tamsesne nei originalia spalva.

Architektūriniai dažai**SUN-PROOF® matinis 100% akriliniai dažai lauko darbams****Bendras paviršiaus paruošimas**

Dažomas paviršius privalo būti švarus, nepadengtas purvu, pelėsiu, trupančiais dažais, riebalais, rūdimis ar kitais paviršiaus nešvarumais. Užtaisykite vinių paliktas skylės, plyšius ir atviras siūles. Blizgius, šiurkščius ir taisytus paviršius apdirbti abrazyvu. Šviežias medis, metalas, poringi, aktyti paviršiai turi būti nugruntuoti tinkamu gruntu. Nuo išorės paviršių trukdančius pelėsius pašalinti naudojant MILDEW CHECK Multi-Purpose ploviklį 18-1 (PITTSBURGH® Paints). Prieš naudojimą būtina perskaitykite etiketėje esančias instrukcijas bei perspėjimus ir jų laikykitės.

NAUJAS MEDIS: naujas medis turėtų būti lygiai nušveistas ir švariai nuvalytas. Visos šakelės, gumbai, sakingos vietos prieš dažant turėtų būti impregnuotos. Visas varžtų ir vinių galvutes reiktų įleisti, paviršių lygiai užglaistyti, tada nugruntuoti.

DAŽYTAS MEDIS: visos kreidinės, kalkinės dangos turi būti pašalintos, o paviršius kruopščiai nuplautas. Atšokusius, besilupančius, byrančius dažus nuskusti arba pašalinti mechaniniu būdu. Nepadengtus medinius paviršius nugruntuoti.

BETONINIAI, ŠLAKO BLOKAI, VERTIKALUS MŪRAS: šviežias betonas prieš gruntavimą turėtų stengti mažiausiai 30 dienų, o dar geriau 90 dienų. Blokelių užpildyti reikiamu tirštu gruntu. Paviršiai, padengti vandeniu skiedžiamais cemento pagrindo dažais, reikalauja ypatingo paruošimo. Siekiant geriausių rezultatų tokios dangos turėtų būti pilnai pašalintos. Jei paaiškėja, kad tokios dangos laikosi ypač tvirtai, prieš galutinį dažymą jas reiktų izoliuoti naudojant mūro impregnatą. Vienas iš būdų patikrinti dangos prikibimui yra užklijuoti lipnią juostelę. Jeigu ji atsiklijuoja lengvai, o prie jos yra prilipusių dalelių, visos kreidines ar trupančias medžiagas prieš perdažymą reikia pašalinti.

METALAS: visos rūdys ir kiti paviršiaus teršalai turi būti pašalinti nuo juodojo metalo, aliuminio, vario, žalvario ir galvanizuoto plieno. Švariai nuvalykite nuo paviršiaus bet kokias dulkes.

GALVANIZUOTAS PLIENAS: reiktų būti atsargiems dažant galvanizuoto metalo paviršius, nes juos gaminant galėjo būti naudotas stabilizatorius, kuris naudojamas norint apsisaugoti nuo baltųjų rūdžių atsiradimo sandėliavimo ir transportavimo metu. Tokie stabilizatoriai turi būti pašalinti abrazyvu, smėliasraute ar cheminėmis medžiagomis.

Rekomenduojami gruntai

Aliuminis	6-204, 90-712
Betoniniai mūro vienetai, mūras (tirštas gruntas)	6-7, 6-12
Betonas, mūras (gruntai, impregnatai)	6-603, 6-808
Juodasis metalas	6-208, 6-212, 90-712
Galvanizuotas plienas	6-209, 90-712
Cementinės plokštės	17-921
Fanera	77-102, 72-1
Medis	72-1, 77-109, 1-70 17-921

Dažymo informacija

Rekomenduojama dengimo norma:
Šlapios plėvelės storis: nuo 81,3 iki 102,0 (mikronai)
Sausos plėvelės storis: nuo 28,0 iki 33,0 (mikronai)
Dažymo įranga: dažykite aukštos kokybės teptuku, voleliu, dažymo padeliu ar purškimo įrankiu. Rekomenduojama dažyti 2 sluoksniais;
Beoris purkštuvas: Įrankis išėjime palaikantis pastovų 2000 psi slėgį, be bangos, kai purškama per 0,015" - 0,021" išėjimo galvutę;
Volelis: 3/16"-3/8" plauko volelis;
Teptukas: poliestero / nailono teptukas;
Skiedimas: skiesti nereikia, jei būtina – iki 118ml vandens į 1 galoną (3,78l) produkto;
Įpakavimas: galonas (3,78l)
5 galonai (18,9l)
kvorta (946 ml)

Ne visi produktai galimi įvairiose pakuotėse.

Ne visi produktai galimi įvairiose pakuotėse



UAB VALKOR ENTERPRISES, LIETUVA

Vilnius, Verkių g. 44. Tel /faks. 8 (5) 2774827, e-paštas: info@valkor.lt

Kaunas, Žemaičių g. 31. Tel/faks. 8 (37) 332015, e-paštas: kaunas@valkor.lt

Klaipėda, Skinijos g. 3. Tel/faks. 8 (46) 344493, e-paštas: klaipeda@valkor.lt

Interneto svetainė: www.valkor.lt