

Architektūriniai dažai SUN-PROOF® Terasų, tvorų, dailylenčių pusiau skaidri dažyvė**Bendras tipas****Spalvinimas ir pagrindinė informacija**

akrilo- aliejaus derva

Bendras aprašymas

Sun-proof akrilo aliejaus dažyvė suteikia medienai subtilią spalvą, kiek tai leidžia mediena bei paryškina jos tekstūros grožį. Unikalias šio produkto charakteristikas lemia akrilo-aliejaus dervos struktūra, kurioje alkido branduolys apvilktas akrilo gaubtu. Šis dviejų pakopų džiūvimo mechanizmas užtikrina puikų stabilumą ir leidžia aliejui giliai skverbtis į medieną, tuo pat metu padengdamas medieną apsauginiu akrilo sluoksniu.

Rekomenduojamas naudojimas

Apdaila	Lauko furnitūra
Tvoros	Medinės terasos
Impregnuota mediena	Mediena

Privalumai

Unikali, skvarbi akrilo/aliejinė derva
Panaudojimas prie 2°C
Valymas muilu ir vandeniui
Puikus spalvos išlaikymas

Naudojant PPG pigmentus išgaunamos Voice of Color sistemos spalvos.

77-1460 Neutral Tint Base

Prieš naudojant būtina tonuoti.

Produkto duomenys

Blizgesys: -

LOM : 243,60 g/l

SDS: nuo 25,4 iki 33 µm

Dengia: 23 - 32 m²/3,78l (priklausomai nuo medžio tekstūros)Šie duomenys neapima galimų praradimų dėl paviršiaus poringumo, maišymo ar dažymo būdo.

Kietųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 20,9 % ± 2%

Kietųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 22,1 % ± 2%

Svoris (galono)*: 3,8 kg ± 91 g

Valymas: Šiltas, muiluotas vanduo

*Duomenys paskaičiuoti pagal produktą 77-1460**Džiūvimo laikas:** Liesti po 24 val.

Naudoti po 24 val.

Perdažyti: 24-48 val.

Pilna polimerizacija: 24-48 val.

(džiūvimo laikas esant 25°C , kai sant. oro drėgnumas 50%).

Pliūpsnio taškas: 93,3°C**Naudojimo apribojimai**

Dažyti, kai oro, paviršiaus ir produkto temperatūra yra virš 2°C, ir paviršiaus temperatūra yra bent 3°C virš rasos taško. Venkite dažyti išorės paviršių vakare, kai tikimasi rasos ar drėgmės kondensacijos ar kai laukiama lietaus. Nedažykite saulės atokaitoje bei įkaitusių paviršių. Tik išorės darbams. Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, drėgmės ir oro judėjimo. Produkto aukšto slėgio kontaktas su oda gali sukelti sveikatos sutrikimų.

Pavojinga: Skudurai, metalo vilna ar kitos atliekos suvilgytos šiuo produktu gali sukelti spontanišką savaiminį užsidegimą. Nedelsiant po naudojimo visus įrankius pamerkite į vandenį. SAUGOTI NUO UŽŠALIMO.

Naudojimo instrukcija

Prieš naudojimą gerai išmaišyti sukamaisiais į viršų kylančiais judesiais. Jei purškama, perteklių nubraukti teptuku. Prieš naudojant perskaityti informaciją etiketėse ir MSD (medžiagos saugumo duomenis), kuriuos galite rasti mūsų tinklalapyje ar susisiekius su UAB „Valkor Enterprises“ darbuotojais.

Leistina temperatūra dažymo metu:

Produkto 10-32 °C

Aplinkos 10-38 °C

Paviršiaus 10-38 °C

77-1460

SUN-PROOF®

Architektūriniai dažai SUN-PROOF® Terasų, tvorų, dailylenčių pusiau skaidri dažyvė
Bendras paviršiaus paruošimas Spalvinimas ir pagrindinė informacija

Paviršius turi būti švarus, be purvo, pelėsio, besilupančių dalių ir pan. Sena danga turi būti pilnai pašalinta.

Terasos ir tvoros: Prieš dengiant dažyve seną, pelėsio pažeistą paviršių nuplaukite PPG Terasų valikliu.

Dailylentės: Pelėsį pašalinkite PPG Pelėsių valikliu. Įvairias žymes ir patamsėjimus pašalinkite šlifuodami.

DĖMESIO! Jei jūs šlifuojate, skutate ar kitaip šalinate dažus- galite įkvėpti švino dulkių. Švinas yra nuodingas. Buvimas švino dulkėse gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus, ypač vaikams ir nėščioms moterims. Naudokite respiratorius ir kitas apsaugos priemones.

Atlikite bandomąjį dažymą, kad įsitikinti dažų ir spalvos tinkamumu. Kruopščiai permaišykite dažus. Denkite vienu plonu sluoksniu. Jei norite pasiekti gerų rezultatų purškiant, visada dažyve išvedžiokite teptuku. Norint išvengti dažyvės persidengimo žymių, dažykite lentas nuo pradžios iki galo nesustodami t.y. išlaikydami „šlapią kraštą“.

Rekomenduojami gruntai

Nėra

Dažymo informacija

Rekomenduojama dengimo norma:

Šlapios plėvelės storis: nuo 116,8 iki 162,6 (mikronai)

Sausos plėvelės storis: nuo 25,4 iki 33 (mikronai)

Dažymo įranga: dažykite aukštos kokybės teptuku, padeliu ar purkštuvu.

Volelis: nerekomenduojamas

Teptukas: aukštos kokybės natūralių šerių teptukas.

Skiedimas: Nerekomenduojamas

Įpakavimas: 1 galonas (3,78l)

5 galonas (18,9l)

Ne visi produktai galimi įvairiose pakuotėse



UAB VALKOR ENTERPRISES, LIETUVA

Vilnius, Verkių g. 44. Tel /faks. 8 (5) 2774827, e-paštas: info@valkor.lt

Kaunas, Savanorių pr. 66/ Žemaičių g. 31. Tel/faks. 8 (37)332015, e-paštas: kaunas@valkor.lt

Klaipėda, Skinijos g. 3. Tel/faks. 8 (46) 344493, e-paštas: klaipeda@valkor.lt

Interneto svetainė: www.valkor.lt

77-1460