

Architektūriniai dažai REZ® blizgantis poliuretalinis lakas vidaus darbams – žemas VOC
Bendras tipas
Spalvinimas ir pagrindinė informacija

Aliejum modifikuota ureatano derva

NESPALVINTI.
Bendras aprašymas

REZ® blizgus poliuretalinis lakas, t.y. skaidri, šlifavimui atspari danga, skirta vidaus mediniams paviršiams, grindims taip pat ir sporto salėms. Rekomenduojame naudoti šiems vidiniams paviršiams: medžiui, sienų panelėms, durims, stalviršiams, mediniams baldams bei grindims.

77-85 skaidrus

Produkto duomenys

Blizgesys: blizgus 85 - 100 (60° blizgesio matuoklis)

LOM : 440,00 g/l

SDS: nuo 25,4 iki 35,6 µm

 Dengia: 46 - 65 m²/3,78l.

Šie duomenys neapima galimų praradimų dėl paviršiaus poringumo, maišymo ar dažymo būdo.

Kietųjų dalelių kiekis pagal tūrį*: 43,4 % ± 2%

Kietųjų dalelių kiekis pagal svorį*: 50,4 % ± 2%

Klampumas: 30-45 sec. Ford #4 Cup

Svoris (galono)*: 3,3 kg ± 91g

Valymas: dažų skiediklis 21-263

*Duomenys paskaičiuoti pagal produktą 77-85
Džiūvimo laikas: Galima priliesti: 1-2 val

Nelimpa: 4 val.

Galima perdažyti: 8 val.

Pilna polimerizacija: 72 val.

(džiūvimo laikas esant 25°C , kai sant. oro drėgnumas 50%).

Pliūpsnio taškas: 39°C

Rekomenduojamas naudojimas

Baldai Durys

Grindys Medis

Apdaila

Privalumai

Puikus sukibimas

Atsparus šveitimui

Atsparus vaikščiojimui

Tvirta, ilgaamžė danga

Naudojimo apribojimai

Dažyti, kai oro, paviršiaus ir produkto temperatūra yra virš 10°C, ir paviršiaus temperatūra yra bent 3°C virš rasos taško. Nerekomenduojame naudoti gruoblėtam, šiurkščiam medžiui. Palikti džiūti 48 val. iki pilno panaudojimo, grindis – 72 val.

Naudojimo instrukcija

Prieš naudojimą išmaišyti. Prieš naudojant perskaityti informaciją etiketėse ir MSD (medžiagos saugumo duomenis), kuriuos galite rasti mūsų tinklapyje ar susisiekius su UAB „Valkor Enterprises“ darbuotojais.

Leistina temperatūra dažymo metu:

Produkto 10-32 °C

Aplinkos 10-38 °C

Paviršiaus 10-38 °C

Architektūriniai dažai REZ® blizgantis poliuretalinis lakas vidaus darbams
Bendras paviršiaus paruošimas

Nerekomenduojame naudoti paviršiams, kurie yra veikiami aukštos temperatūros, edžių chemikalų ar pramoninėms grindims. Paviršius turi būti sausas ir visiškai švarus, nepadengtas purvu, riebalais ar vašku. Užtaisykite vinių skylutes, sujungimus ir kitas angas medžio spalvos glaistu. Nušlifluokite paviršių, pašalinkite paviršiaus trūkumus ir senas dangas. Pilnai pašalinkite senas dangas, medį apdirbkite kaip naują. Jei paviršius lakuotas, sukibimui pagerinti, paviršių nušveiskite plonu švitrinium popieriumi. Švelniai pašlifluokite plieno vilna. Švelniu audiniu nuvalykite šveitimo dulkes.

Rekomenduojami gruntai

NĖRA
Žiūrėti „Bendras paviršiaus paruošimas“.

Dažymo informacija**Rekomenduojama dengimo norma:**

Šlapios plėvelės storis: nuo 58,4 iki 81,3 (mikronai)

Sausos plėvelės storis: nuo 25,4 iki 35,6 (mikronai)

Dažymo įranga: dažykite aukštos kokybės teptuku ar purškimo įrankiu.

Beoris purkštuvas: Įrankis išėjime palaikantis pastovų 1850 psi slėgį, kai purškama per 0,013“ - 0,019“ išėjimo galvutę.

Volelis: nerekomenduojamas

Teptukas: Aukštos kokybės natūralių šerių teptukas.

Skiedimas: NESKIESTI

Įpakavimas: 1 galonas (3,78l)

Ne visi produktai galimi įvairiose pakuotėse



UAB VALKOR ENTERPRISES, Vienintelis Pittsburgh paints® atstovas Lietuvoje
Vilnius, Verkių g. 44. Tel /faks. 8 (5) 2774827, e-paštas: info@valkor.lt
Kaunas, Savanorių pr. 66/ Žemaičių g. 31. Tel/faks. 8 (37)332015, e-paštas: kaunas@valkor.lt
Klaipėda, Skinijos g. 3. Tel/faks. 8 (46) 344493, e-paštas: klaipeda@valkor.lt
Interneto svetainė: www.valkor.lt