

Architektūriniai dažai MANOR HALL®kiaušinio lukšto akrilinis lateksas lauko darbams**Bendras tipas****Spalvinimas ir pagrindinė informacija**

100% Akrilo lateksas/modifikuotas uretanas

Su Pittsburgh® Paints pigmentais išgausite šimtus spalvų. Yra ir paruoštų spalvų. Spalvinimo instrukcijas rasite THE VOICE OF COLLOR® elektroniniame CD ir formulyne.

79 linija;

Bendras aprašymas

Tai yra absoliučiai geriausi dažai lauko darbams, sukurti išskirtiniams lūkesčiams patenkinti. MANOR HALL® dažai dėl 100% akrilinės sudėties yra ypač ilgaamžiai, atsparūs ir elastingi, tai suteikia puikų atsparumą temperatūrų svyravimams bei lauko sąlygoms. Puikus sukibimas su dūlėjančiais ir senais alkidiniais paviršiais. Efektyvus dažymas esant 2°C. Rekomenduojame naudoti tinkamai paruoštiems išoriniams medžio, aliuminio paviršiams, vinilo apdailai (žr. Naudojimo apribojimai), cemento kompozicijoms, gruntuotam metalui, išsistovėjusiam mūriui.

Produkto duomenys

Blizgesys: kiaušinio lukštas (60 ir 85° blizgumo matuokliu)

VOC : 193 g/l

SDS: nuo 30,5 iki 38 µm

Dengia: 37-46 m² / 3,78l.

Pastaba: Neįskaitant medžiagos praradimų priklausomai nuo dengimo būdo, paviršiaus poringumo ar maišymo

Kietųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 36,8 % ± 2%

Kietųjų dalelių kiekis pagal svorį: 52,2 % ± 2%

Klampumas: nuo 85 iki 95 KU

Svoris (galono): 5,0 kg ± 91g

Valymas: muilas ir vanduo

Duomenys paskaičiuoti pagal produktą 79-45.

Džiūvimo laikas: Galima liesti: 30 min

Nelimpa: 1 val.

Galima perdažyti: 4 val.

Pilna polimerizacija: 30 dienų

(džiūvimo laikas esant 25°C temperatūrai, kai santykinis oro drėgnumas 50%).

Pliūpsnio taškas: virš 93°C**Rekomenduojamas naudojimas**

Dury, langai

Gruntuotas metalas

Apdaila, vinilo apdaila

Mūras, tinkas

Privalumai

Puikus sukibimas

Puikus dengimas

Dėl ypatingos sudėties dažai dar

ilgaamžiškesni ir elastingesni

Dažų plėvelė atspari pelėsiui

Neblunka, nedūlėja

Žema dažymo temperatūra (2°C)

Valymas muilu ir vandeniui

Pasirinkimas iš daugiau nei 1,800 THE

VOICE OF COLLOR® kolekcijos

Naudojimo apribojimai

Dažyti, kai oro ir paviršiaus temperatūra yra virš 2°C ir nenukris žemiau 2°C dar 24 val. Venkite dažyti vakare, kai tikimasi rasos ar drėgmės kondensacijos, bei kai laukiama kritulių. Saugoti nuo užšalimo. Nerekomenduojame naudoti laiptų, grindų dažymui. Dėl galimo plėvelės susiraukšlėjimo esant aukštesnei temperatūrai, nedažykite vinilo apdailos tamsesne nei originalia spalva.

Naudojimo instrukcija

Prieš naudojimą gerai išmaišyti ir retkarčiais pamaišyti dažant rankiniu būdu. Jei bus naudojama daugiau nei viena skardinė tos pačios spalvos dažų, rekomenduojama išmaišyti jas kartu. Prieš naudojant perskaityti informaciją etiketėse ir MSD (medžiagos saugumo duomenis), kuriuos galite rasti mūsų tinklapyje ar susisiekti su UAB „Valkor Enterprises“ darbuotojais.

Leistina temperatūra dažymo metu:

Produkto 10-32 °C

Aplinkos 2-38 °C

Paviršiaus 2-38 °C

Architektūriniai dažai MANOR HALL®kiaušinio lukšto akrilinis lateksas lauko darbams

Bendras paviršiaus paruošimas

Dažomas paviršius privalo būti švarus, nepadengtas purvu, pelėsiu, trupančiais dažais, riebalais, rūdimis ar kitais paviršiaus nešvarumais. Užtaisykite vinių paliktas skylės, plyšius ir atviras siūles. Blizgius, šiurkščius ir taisytus paviršius apdirbti abrazyvu. Šviežias medis, metalas, poringi, aktyti paviršiai turi būti nugruntuoti tinkamu gruntu. Nuo išorės paviršių trukdančius pelėsius pašalinti naudojant MILDEW CHECK Multi-Purpose ploviklį 18-1 (PITSBURGH® Paints). Pieš naudojimą būtina perskaitykite etiketėje esančias instrukcijas bei perspėjimus ir jų laikykitės.

NAUJAS MEDIS: naują medį reikia lygiai nušveisti ir švariai nuvalyti. Visas šakeles, gumbus, sakingas vietas prieš dažant impregnuoti. Varžtų ir vinių galvutes įleisti, paviršių lygiai užglaistyti, tada nugruntuoti.

DAŽYTAS MEDIS: pašalinti visas kreidines, kalkines dangos, paviršių kruopščiai nuplauti. Atšokusius, byrančius dažus nuskusti ar pašalinti mechaniniu būdu. Nepadengtus medinius paviršius nugruntuoti.

BETONINIAI, ŠLAKO BLOKAI, VERTIKALUS MŪRAS: šviežias betonas prieš gruntavimą turėtų stengti mažiausiai 30 dienų, o dar geriau 90 dienų. Blokelių užpildyti reikiamu tirštu gruntu. Paviršiai, padengti vandeniu skiedžiamais cemento pagrindo dažais, reikalauja ypatingo paruošimo. Siekiant geriausių rezultatų tokios dangos turėtų būti pilnai pašalintos. Jei paaiškėja, kad tokios dangos laikosi ypač tvirtai, prieš galutinį dažymą jas reiktų izoliuoti naudojant mūro impregnatą. Vienas iš būdų patikrinti dangos prikibimui yra užklijuoti lipnią juostelę. Jeigu ji atsiklijuoja lengvai, o prie jos yra prilipusių dalelių, visas dūlėjančias ar trupančias medžiagas prieš perdažymą reikia pašalinti.

METALAS: visos rūdys ir kiti paviršiaus teršalai turi būti pašalinti nuo juodojo metalo, aliuminio, vario, žalvario ir galvanizuoto plieno. Švariai nuvalykite nuo paviršiaus bet kokias dulkes.

GALVANIZUOTAS PLIENAS: reiktų būti atsargiems dažant galvanizuoto metalo paviršius, nes juos gaminant galėjo būti naudotas stabilizatorius, kuris naudojamas norint apsaugoti nuo baltųjų rūdžių atsiradimo sandėliavimo ir transportavimo metu. Tokie stabilizatoriai turi būti pašalinti abrazyvu, smėliasraute ar cheminėmis medžiagomis.

NAUJA VINILINĖ APDAILA: dažant naują vinilinę apdailą, galima susidurti su potencialiomis sukibimo problemomis. Iškilus problemoms, paviršių reikėtų pašlifuoti.

Rekomenduojami gruntai

Aliuminis	6-204, 90-712
Betoniniai mūro vienetai, mūras (tirštas gruntas)	6-7, 6-12
Betonas, mūras (gruntai, impregnatų)	6-603, 6-808
Juodasis metalas	6-208, 6-212, 90-712
Galvanizuotas plienas	6-209, 90-712
Cementinės plokštės	17-21
Fanera	77-102, 72-1
Medis	72-1, 77-109, 1-70, 17-21

Dažymo informacija

Rekomenduojama dengimo norma:

Šlapios plėvelės storis: nuo 81,3 iki 102,0 (mikronai)

Sausos plėvelės storis: nuo 30,5 iki 38,0 (mikronai)

Dažymo įranga: dažykite aukštos kokybės teptuku, voleliu, dažymo padeliu ar purškimo įrankiu.

Rekomenduojama dažyti 2 sluoksniais;

Beoris purkštuvai: Įrankis išėjime palaikantis pastovų 2000 psi slėgį, be bangos, kai purškiama per 0,015" - 0,021" išėjimo galvutę;

Volelis: 3/16"-3/8" plauko volelis;

Teptukas: poliesterio / nailono teptukas;

Skiedimas: skiesti nereikia, jei būtina – iki 118ml vandens į 1 galoną (3,78l) produkto;

Įpakavimas: 1 galonas (3,78l), 5 galonai (18,9l) kvorta (946 ml)

Ne visi produktai galimi įvairiose pakuotėse.



UAB VALKOR ENTERPRISES, LIETUVA

Vilnius, Verkių g. 44. Tel /faks. 8 (5) 2774827, e-paštas: info@valkor.lt

Kaunas, Savanorių pr. 66/ Žemaičių g. 31. Tel/faks.8 (37)332015, e-paštas: kaunas@valkor.lt

Klaipėda, Skinijos g. 3. Tel/faks. 8 (46) 344493, e-paštas: klaipeda@valkor.lt

Interneto svetainė: www.valkor.lt