

**Pramoniniai dažai****AQUAPON® poliamid-epoksidinės dangos****Bendras tipas**

2 komponentų poliamid-epoksidas

Spalvinimas ir pagrindinė informacija**Bendras aprašymas**

Rekomenduojame naudoti korozinėje pramoninėje aplinkoje ant tinkamai paruoštų gruntuoto plieno, galvanizuoto plieno, aliuminio ir žalvario paviršių. Taip pat rekomenduojame naudoti mūriniams paviršiams, tinkuotoms sienoms, cemento-stiklo pluošto plokštėms, medžiui, betoniniams blokams, kur reikalinga tvirta, poveikiui atspari danga. Rekomenduojama kaip galutinė danga grindims didelio judėjimo ar cheminių elementų išsiliejimo vietose.

Rekomenduojamas naudojimas

Aliuminis
Juodieji metalai
Galvanizuotas plienas
Medis
Mūras, tinkas, betonas

Pliūpsnio taškas:

97-53 15°C
97-97 15°C
97-54 15°C

Privalumai

Atsparumas chemikalams
Ypač tvirta, ilgaamžė danga, kuri gali būti naudojama korozinėje pramoninėje aplinkoje
Galimybė spalvinti
Tvirta, abrazyviniam poveikiui atspari danga

Naudojimo instrukcija

Komponentą A ir komponentą B sumaišyti tarpusavyje, po to mišinį išmaišyti mechaninėje maišyklėje. Mišinį reikia palaikyti 30min, kad pilnai sureaguotų. Katalizatorius 97-723 nerekomenduojamas. Patariame naudoti beorį ar įprastą purkštuvą. Prieš naudojant perskaityti informaciją etiketėse ir MSD (medžiagos saugumo duomenis), kuriuos galite rasti mūsų tinklapyje ar susisiekius su UAB „Valkor Enterprises“ darbuotojais.

Leistina temperatūra dažymo metu:	Produkto	10-32 °C
	Aplinkos	10-38 °C
	Paviršius	10-54 °C

Šie produktai spalvinami PITTSBURGH Paints pigmentus. Spalvinimo instrukcijas rasite THE VOICE OF COLLOR® elektroniniame CD ar formulių knygoje.

97-53 bazė pastelinėms spalvoms A komponentas

97-54 bazė Midtone spalvoms A komponentas

97-97 komponentas B

Produkto duomenys

Blizgesys: blizgus +70 (60° blizgumo matuokliu)

VOC : 391 g/l

Dengia: 27-40 m²/ 3,78l.

Neapima praradimų dėl dažymo metodo, paviršiaus poringumo ar maišymo.

SDS: nuo 50,8 iki 76,2 µm

Svoris (galono): 5,1 ± 91g

Kietųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 54,2 % ± 2%

Kietųjų dalelių kiekis pagal svorį: 67,6 % ± 2%

Maišymo santykis: 1 dalis komponento A su 1 dalim komponento B

Valymas: 97-725, 97-734 PPG skiedikliai.

Duomenys gali keistis dėl spalvinimo, skiedimo ar kitų priedų.

Duomenys paskaičiuoti pagal produktą 97-53.

Džiūvimo laikas: Nuo dulkių: 3 val.

Nelimpa: 8 val.

Galima perdažyti: 8 val.

Džiūvimo temperatūros apskaičiuotos esant 25°C, sant. oro drėgnumas 50%.

Naudojimo laikas: 4 val.

Naudojimo apribojimai

Dažyti, kai oro ir produkto, paviršiaus temperatūra yra virš 10°C ir bent 3°C virš rasos taško. Venkite dažyti išorės paviršių vakare, kai tikimasi rasos ar drėgmės kondensacijos, kai laukiama lietaus. Žemiau 15°C džiūvimo laikas ilgėja. Esant ilgai trunkančiam išoriniam naudojimui produktas praranda blizgesį ir pradeda kalkėti. Tačiau tai neįtakoja plėvelės vientisumo. Tirpikliai Aquapon® poliamid-epoksidinėse dangose iškeltų alkidines ir aliejines plėvele, kurios nėra atsparios tirpikliui. Nerekomenduojame naudoti baseinų dažymui ir kitam nardinamam naudojimui.

Pramoniniai dažai

AQUAPON® poliamid-epoksidinės dangos

Bendras paviršiaus paruošimas

Nuo paviršiaus pašalinti atšokusius dažus bei atplaišas, rūdis. Dažomas paviršius privalo būti stabilus, švarus, sausas, nepadengtas riebalais, purvu. ar kitais paviršiaus nešvarumais. Nepadengtas vietas nugruntuoti tinkamu gruntu. DĖMESIO: skutant, smėliuojant ar kitais būdais šalinant senus dažus, rūdis, gali išsiskirti dulkės ar dujos, kurių sudėtyje gali būti švino. KONTAKTAS SU ŠVINO DULKĖMIS AR DUJOS GALI SUKELTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ SVEIKATAI, YPAČ VAIKAMS IR NĖŠČIOMS MOTERIMS. Apsisaugojimui nuo švino ar kitų pavojingų medžiagų reikia naudoti tinkamus respiratorius ir kitas apsaugos priemones. Prieš naudojimą būtinai perskaitykite etiketėje esančias instrukcijas bei perspėjimus ir jų laikykitės.

ALIUMINIS: pagal SSPC-SP1 tirpikliu pašalinkite riebalines ir aliejines dėmes.

BETONINIAI MŪRINIAI GAMINIAI: mūrinys turėtų džiūti bent 30 dienų normaliomis džiūvimo sąlygomis. Nuo paviršiaus pašalinkite purvą, dulkes, suodžius, paviršiaus atplaišas ir kitus nešvarumus.

BETONAS, MŪRAS, TINKAS: Leiskite betonui, tinkui, mūriui džiūti bent 30 dienų normaliomis sąlygomis. Nuo paviršiaus pašalinkite purvą, dulkes, suodžius, paviršiaus atplaišas ir kitus nešvarumus.

Betonas, kuris apdirbtas džiūvimo mišiniais ar kietikliu, turėtų būti apdirbtas abrazyvu.

GIPSO KARTONAS: Nuo paviršiaus pašalinkite purvą, dulkes, suodžius ir kitus nešvarumus.

Reikiamas vietas užglaistykite.

JUODIEJI METALAI: minimalus paviršiaus paruošimas yra rankiniu ar mechaniniu būdu pagal SSPC-SP2 ar SP3.

GALVANIZUOTAS PLIENAS: pagal SSPC-SP1 tirpikliu pašalinkite riebalines ir aliejines dėmes.

Jei yra susiformavę baltosios rūdys (dėl oksidacijos), šlifuojant jas pašalinti. Nuo galvanizuoto plieno paviršių reikia pašalinti stabilizatorius. Tai galima padaryti smėliasraute ar cheminėmis priemonėmis.

MEDIS: lengvai nušlifuoti šiurkščias vietas bei atplaišas. Pašalinkite purvą, dulkes ar kitus paviršiaus nešvarumus. Riebalus pašalinkite tirpikliu pagal SSPC-SP1.

Rekomenduojami gruntai		Dažymo informacija
Akytbetonio blokai	16-90, 97-685/686, 95-217	<p>Rekomenduojama dengimo norma: Šlapios plėvelės storis: nuo 94 iki 104 (mikronai) Sausos plėvelės storis: nuo 51 iki 76 (mikronai) Dažymo įranga: gali keistis priklausomai nuo aplinkos temperatūros ar dažymo sąlygų. Įprastas purkštuvai: De Vilbins įrankis, su 704 – 777 antgaliu, E išėjimo galvute. Beoris purkštuvai: Įrankis išėjime palaikantis pastovų 1500 psi slėgį, be bangos, kai purškama per 0,015“ - 0,017“ išėjimo galvutę. Volelis: poliesterio/nailono volelis Teptukas: poliesterio/nailono teptukas. Skiedimas: Skiesti galima: 8 oz. skiediklio 97-725 į galoną dažant purkštuvu, 7 oz. 97-734 skiediklio į galoną dažant teptuku ar voleliu. Įpakavimas: galonas (3,78l), 5 galonai (18,9l) Ne visi produktai galimi įvairiuose pakuotėse. Talpos nėra pilnos.</p>
Juodieji metalai,	95-680, 97-148, 97-946	
Aliuminis	95-687, 97-148, 97-946	
Galvanizuotas plienas	95-687/688, 97-148, 97-946	
Medis ir presuotos medžio plokštės	gruntuoti nereikia	
Betonas, tinkas, gipsas, mūras ir kiti kompoziciniai betono, mūro gaminiai	gruntuoti nereikia	



UAB VALKOR ENTERPRISES, LIETUVA

Vilnius, Verkių g. 44. Tel /faks. 8 (5) 2774827, e-paštas: info@valkor.lt

Kaunas, Savanorių pr. 66/ Žemaičių g. 31. Tel/faks. 8 (37)332015, e-paštas: kaunas@valkor.lt

Klaipėda, Skinijos g. 3. Tel/faks. 8 (46) 344493, e-paštas: klaipeda@valkor.lt

Interneto svetainė: www.valkor.lt