

**Pramoniniai dažai**
**AQUAPON® WB vandens pagrindo epoksidai**
**Bendras tipas**
**Spalvinimas ir pagrindinė informacija**

2 komponentų vandens pagrindo epoksidai

Šie produktai spalvinami PITTSBURGH Paints pigmentus. Spalvinimo instrukcijas rasite THE VOICE OF COLLOR elektroniniame CD ar formulijų knygoje. Nenaudokite G ir Z pigmentų.  
98-51 bazė pastelinėms spalvoms

**Bendras aprašymas**

AQUAPON®WB yra vandens pagrindo epoksidai skirtas vidaus ir lauko darbams, kur reikalinga tvirta, poveikiui, šlifavimui, gadinimui, dėmėms atspari danga. Tinkamas naudoti gruntuotam plienui, galvanizuotam metalui, aliuminiui, variui, tinkuotiesiems, betonuotiesiems, mūriniams bei mediniams paviršiams. Rekomenduojame naudoti kaip grindų dangą.

**Rekomenduojamas naudojimas**

Tinkas, betonas  
Aliuminis  
Plienas  
Medis

**Pliūpsnio taškas:**

98-1	34°C
98-98	93°C

**Privalumai**

Dėl vandeninės sudėties produktas atitinka visas VOC taisykles  
Atsparumas chemikalams, tirpikliams  
Tinka ir vertikaliems paviršiams ir grindims  
Ypač atspari šlifavimui, tvirta danga  
Dėl vandeninės sudėties produktas yra bekvapis ir negelsta

**Naudojimo instrukcija**

Komponentą A ir komponentą B sumaišyti tarpusavyje, po to mišinį išmaišyti mechaninėje maišyklėje, kol mišinys taps vientisas. Sumaišytos medžiagos klampumas padidėja. Reakcijai laiko nereikia. Prieš naudojant perskaityti informaciją etiketėse ir MSD (medžiagos saugumo duomenis), kuriuos galite rasti mūsų tinklapyje ar susisiekti su UAB „Valkor Enterprises“ darbuotojais.

Leistina temperatūra dažymo metu:	Produkto	10-32 °C
	Aplinkos	10-38 °C
	Paviršiaus	10-54 °C

**Produkto duomenys**

Blizgesys: blizgus 70+; pusiau blizgus: 40-60 (60°matuokliu)  
VOC : 271 g/l

Dengia: 19-28 m<sup>2</sup>/ 3,78l.

Neapima praradimų dėl dažymo metodo, paviršiaus poringumo ar maišymo.

SDS: nuo 50,8 iki 76,2 µm

Svoris (galono): 4,8 ± 136 g

Kietųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 37,8 % ± 2%

Kietųjų dalelių kiekis pagal svorį: 51,8 % ± 2%

Maišymo santykis: 1 dalis komponento A su 1 dalimi komponento B

Valymas: 97-725, 97-734 PPG skiedikliai.

Duomenys gali keistis dėl spalvinimo, skiedimo ar kitų priedų.

<b>Džiūvimo laikas:</b> Nuo dulkių:	1 val.
Nelimpa:	7 val.
Galima perdažyti:	16 val.

Džiūvimo temperatūros apskaičiuotos esant 25°C, sant.oro drėgnumas 50%.

**Naudojimo laikas:** 6 val.

**Naudojimo apribojimai**

Dažyti, kai oro ir produkto, paviršiaus temperatūra yra virš 10°C ir bent 3°C virš rasos taško. Venkite dažyti išorės paviršių vakare, kai tikimasi rasos ar drėgmės kondensacijos, kai laukiama lietaus. Žemiau 15°C džiūvimo laikas ilgėja. Laikui bėgant produktas praranda blizgesį ir pradeda kalkėti. Tačiau tai neįtakoja plėvelės vientisumo. Nedažyti alikidinių ar aliejinių dangų, jei jos nesenesnės nei 6 mėn. Nedažyti ant POLYCLUTCH® guntų 91-687/97-688. Nėra tinkamas didelių medinių išorių paviršių dažymui ar nardinamam naudojimui. Saugoti nuo užšalimo.

## Pramoniniai dažai

## AQUAPON® WB vandens pagrindo epoksidai

## Bendras paviršiaus paruošimas

Nuo paviršiaus pašalinti atšokusius dažus bei atplaišas, rūdis. Dažomas paviršius privalo būti stabilus, švarus, sausas, nepadengtas riebalais, purvu. ar kitais paviršiaus nešvarumais. Nepadengtas vietas nugruntuoti tinkamu gruntu. DĖMESIO: skutant, smėliuojant ar kitais būdais šalinant senus dažus, rūdis, gali išsiskirti dulkės ar dujos, kurių sudėtyje gali būti švino. KONTAKTAS SU ŠVINO DULKĖMIS AR DUJOS GALI SUKELTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ SVEIKATAI, YPAČ VAIKAMS IR NĖŠČIOMS MOTERIMS. Apsisaugojimui nuo švino ar kitų pavojingų medžiagų reikia naudoti tinkamus respiratorius ir kitas apsaugos priemones. Prieš naudojimą būtinai perskaitykite etiketėje esančias instrukcijas bei perspėjimus ir jų laikykitės.

DAŽYTI PAVIRŠIAI: patikrinkite senų dangų prikibimą, bei sukibimą su šiuo produktu.

JUODIEJI METALAI: pašalinkite stabilizatorius (tirpikliais, chemikalais, šveitimu).

GALVANIZUOTAS PLIENAS: paviršių laikyti lauko sąlygomis 6 mėn. ir nuvalyti tirpikliu pagal SSPC-SPI. Nedažyti ant POLYCLUTCH® guntų 97-687/97-688.

BETONINĖS GRINDYS: nedažytos – prieš dažant patikrinti poringumą su ASTM-D4263. Šveisdami, skusdami, tirpikliu, valikliu pašalinkite purvą, nuolaužas, riebalus, dervas ar kitus paviršiaus nešvarumus. Kai kur gali prirėkti smėliasrautės. Dažytos – galima dažyti ant poliamid-epoksidinių dažų, nedažyti ant lateksinio emalio. Esančias dangas švariai nuvalyti ir šlifuojant pašalinti blizgesį. Vašką ir riebalus nuvalykite tirpikliu ar valikliu.

MEDIS: Dažytas medis turi būti apdirbtas smėliasraute, kad būtų pašalintas blizgesys ir atsilupę dažai. Prieš dažant paviršius turi būti sausas ir švarus. Naujo medžio gruntuoti nereikia.

BETONINIAI BLOKAI, CEMENTINIAI BLOKAI, MŪRAS, TINKAS: pašalinkite purvą, riebalus, kalkių perteklių, tirpias druskas, dūlėjimo daleles ir kitus paviršiaus nešvarumus. Poringiems betoniniams blokams naudokite PITT-GLAZE® akrilo latekso tirštą gruntą 16-90, kad paviršius taptų lygus. Neesant nardinamo naudojimo, didelio drėgnumo, rekomenduojamas epoksidiniai gruntai: 97-687/97-688. Ši danga gali būti naudojama kaip 97 linijos substitutas.

## Rekomenduojami gruntai

Betoniniai blokai	16-90
Juodieji metalai,	98-48/98-98
Galvanizuotas plienas	98-48/98-98
Medis ir presuotos	6-2, gruntuoti
nereikia	
medžio plokštės	
Betonas, lygus mūras	98-48/98-98

## Dažymo informacija

## Rekomenduojama dengimo norma:

Šlapios plėvelės storis: nuo 135 iki 201 mikrono

Sausos plėvelės storis: nuo 51 iki 76 mikronų

**Dažymo įranga:** gali keistis priklausomai nuo aplinkos temperatūros ar dažymo sąlygų.

**Įprastas purkštuvai:** De Vilbins MBC įrankis, su 704 – 777 antgaliu, E išėjimo galvute. Purškimo slėgis: 55-70; Skysčio slėgis: neaprašomas.

**Beoris purkštuvai:** Įrankis išėjime palaikantis pastovų 1500 psi slėgį, be bangos, kai purškama per 0,015“ - 0,017“ išėjimo galvutę.

**Volelis:** aukštos kokybės volelis

**Teptukas:** aukštos kokybės poliestero/nailono teptukas  
**Skiedimas:** Normaliomis sąlygomis skiesti nereikia. Kai kuriais atvejais, esant mažam drėgnumui, aukštai temperatūrai - 6 oz. vandens į 1 galoną, kad nesustengtų.

**Įpakavimas:** galonas (3,78l), 5 galonai (18,9l)

Ne visi produktai galimi įvairiuose pakuotėse. Talpos nepilnos.



## UAB VALKOR ENTERPRISES, LIETUVA

Vilnius, Verkių g. 44. Tel /faks. 8 (5) 2774827, e-paštas: [valkor@takas.lt](mailto:valkor@takas.lt)

Kaunas, Jonavos g. 260. Tel/faks. 8 (37) 332015, e-paštas: [valkor3@takas.lt](mailto:valkor3@takas.lt)

Klaipėda, Skinijos g. 3. Tel/faks. 8 (46) 344493, e-paštas: [valkor4@takas.lt](mailto:valkor4@takas.lt)

Interneto svetainė: [www.valkor.lt](http://www.valkor.lt)