

**Pramoniniai dažai****AQUAPON® WB vandens pagrindo epoksidas****Bendras tipas****Spalvinimas ir pagrindinė informacija**

2 komponentų vandens pagrindo epoksidas

Bendras aprašymas

AQUAPON®WB yra galutinė danga grindims, kurią galima naudoti vidaus betoninėms grindims impregnuoti ir apsaugoti nuo dulkelio. Suformuoja tvirtą, chemikalams atsparią dangą, kuri taipogi yra labai atspari mechaniniam poveikiui, šlifavimui, gadinimui ir dėmėms. Mažina betoninių grindų einamuosius kaštus, nes mažina tokių grindų dulkelį ir susidėvimą. Naudokite kaip skaidrią galutinę dangą ant daugelio vandeninių ar alkidinių grindinių dangų.

Rekomenduojamas naudojimas

Betoninės grindys
Medinės grindys

Pliūpsnio taškas:

98-57 69°C
98-58 56°C

Privalumai

Dėl vandeninės sudėties produktas atitinka visas VOC taisykles
Atsparumas chemikalams, tirpikliams
Tinka ir vertikaliems paviršiams, ir grindims
Ypač atspari šlifavimui, tvirta danga
Dėl vandeninės sudėties produktas yra bekvapis ir negelsta
Rekomenduojamas grindims

Naudojimo instrukcija

Komponentus A ir B išmaišyti mechaninėje maišyklėje. Reakcijai laiko nereikia. Prieš naudojant perskaityti informaciją etiketėse ir MSD (medžiagos saugumo duomenis), kuriuos galite rasti mūsų tinklalapyje ar susisiekti su UAB „Valkor Enterprises“ darbuotojais.

Leistina temperatūra dažymo metu:

Produkto	10-32 °C
Aplinkos	10-38 °C
Paviršiaus	10-54 °C

SKAIDRUS

98-57 skaidrus komponentas A
98-58 skaidrus komponentas B

Produkto duomenys

Blizgesys: blizgus +90 (60° blizgesio matuokliu)

VOC : 332 g/l

Dengia: 18-26 m²/ 3,78l.

Neapima praradimų dėl dažymo metodo, paviršiaus poringumo ar maišymo.

SDS: nuo 50,8 iki 76,2 µm

Svoris (galono): 3,9 ± 91 g

Kietųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 35,6 % ± 2%

Kietųjų dalelių kiekis pagal svorį: 40,3 % ± 2%

Maišymo santykis: 4 dalys komponento A su 1 dalim komponento B

Valymas: muilas ir vanduo

Duomenys gali keistis dėl spalvinimo, skiedimo ar kitų priedų.

Duomenys paskaičiuoti pagal sumaišytą produktą.

Džiūvimo laikas: Nuo dulkių: 1 val.
Nelimpa: 3 val.
Galima perdažyti: 6 val.

Džiūvimo temperatūros apskaičiuotos esant 25°C, sant. oro drėgnumas 50%.

Naudojimo laikas: 3 val.**Naudojimo apribojimai**

AQUAPON®WB skaidri danga skirta tik vidiniam naudojimui. Nerekomenduojame naudoti nardinimui, tačiau tai nėra kliūtis hidrostatiniam slėgiui ar vertikaliems paviršiams. Ši danga nerekomenduojama baseinams ir jiems gretimoms paviršiams. Dažyti, kai oro ir produkto, paviršiaus temperatūra yra virš 10°C ir bent 3°C virš rasos taško. Betoninės grindys dažniausiai būna žemesnės temperatūros nei aplinka, todėl, jei grindų temperatūra dažymo metu yra žemesnė nei 10, nedažykite. Žemesnėje nei 15°C temperatūroje džiūvimo laikas ilgėja. Jei šiuo produktu dažysite alkidinius paviršius, danga gali pagelsti. Saugoti nuo užšalimo.

Pramoniniai dažai**AQUAPON® WB vandens pagrindo epoksidai****Bendras paviršiaus paruošimas**

Nuo paviršiaus pašalinti atšokusius dažus bei atplaišas, rūdis. Dažomas paviršius privalo būti stabilus, švarus, sausas, nepadengtas riebalais, purvu, ar kitais paviršiaus nešvarumais. Nepadengtas vietas nugruntuoti tinkamu gruntu. DĖMESIO: skutant, smėliuojant ar kitais būdais šalinant senus dažus, rūdis, gali išsiskirti dulkės ar dujos, kurių sudėtyje gali būti švino. KONTAKTAS SU ŠVINO DULKĖMIS AR DUJOS GALI SUKELTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ SVEIKATAI, YPAČ VAIKAMS IR NĖŠČIOMS MOTERIMS. Apsisaugojimui nuo švino ar kitų pavojingų medžiagų reikia naudoti tinkamus respiratorius ir kitas apsaugos priemones. Prieš naudojimą būtinai perskaitykite etiketėje esančias instrukcijas bei perspėjimus ir jų laikykitės.

DAŽYTI PAVIRŠIAI: pašlifukite blizgius paviršius, kad būtų geras sukibimas su šiuo produktu.
BETONINĖS GRINDYS: šviežios nedažytos – prieš apdirbimą turėtų stengti 30 dienų. Jei džiūvimo sąlygos nėra tinkamos, 30 dienų gali būti per mažai, tuomet būtina ęsdinti rūgštimi. 3-6 mėnesių džiūvimo laikas yra protingesnis sprendimas. Šveisdami, skusdami, tirpikliu, valikliu pašalinkite purvą, nuolaužas, riebalus, dervas ar kitus paviršiaus nešvarumus. Kai kur gali prireikti smėliasrautės. Senos dažytos – ęsdinimas rūgštimi yra geriausias būdas pašalinti esantiems nešvarumams ir senai dažų plėvelei. Įsigėrusiems nešvarumams pašalinti gali prireikti smėliasrautės. Betoną nuplaukite stipriu valiklio tirpalu

MEDIS: Dažant naują interjero medį AQUAPON®WB gruntuoti nereikia. Dažytą medį taip pat galima dažyti, jei prieš tai jis buvo nušlifluotas. Prieš dažant paviršius turi būti sausas ir švarus.

Rekomenduojami grunta

TINKAMAI PARUOŠTŲ PAVIRŠIŲ
GRUNTUOTI NEREIKIA

Dažymo informacija**Rekomenduojama dengimo norma:**

Šlapios plėvelės storis: nuo 142 iki 214 mikronų

Sausos plėvelės storis: nuo 50 iki 76 mikronų

Dažymo įranga: gali keistis priklausomai nuo aplinkos temperatūros ar dažymo sąlygų.

Įprastas purkštukas: De Vilbins MBC įrankis, su 777 antgaliu, E ar F išėjimo galvute. Purškimo slėgis: 55-70; Skysčio slėgis: neaprašomas.

Beoris purkštukas: Įrankis išėjime palaikantis pastovų 1500 psi slėgį, be bangos, kai purškiama per 0,013“ - 0,015“ išėjimo galvutę.

Volelis: 3/8“ tirpikliams atsparus volelis

Teptukas: aukštos kokybės poliesterio/nailono teptukas

Skiedimas: Jei dažoma purkštuvu, galia įpilti 16oz. vandens į 1 galoną skaidraus AQUAPON®WB. Dažant voleliu neskiesti.

Įpakavimas: galonas (3,78l), 5 galonai (18,9l), kvorta (946ml).

Ne visi produktai galimi įvairiuose pakuotėse. Talpos nepilnos.

**UAB VALKOR ENTERPRISES, LIETUVA**

Vilnius, Verkių g. 44. Tel /faks. 8 (5) 2774827, e-paštas: info@valkor.lt

Kaunas, Savanorių pr. 66/ Žemaičių g. 31. Tel/faks.8 (37)332015, e-paštas: kaunas@valkor.lt

Klaipėda, Skinijos g. 3. Tel/faks. 8 (46) 344493, e-paštas: klaipeda@valkor.lt

Interneto svetainė: www.valkor.lt